

**ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ®**  
**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ**  
**ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА**

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Высокоэффективный теплоизоляционный материал высокой прочности (XPS последнего поколения) с однородной структурой из независимых ячеек, изготавливаемый из полистирола общего назначения.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Фундаменты Основания и площадки  
Парковки

**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

Неизменно низкая теплопроводность  
Практически нулевое водопоглощение  
Высокая прочность на сжатие  
Подтвержденная долговечность  
Доказанная биостойкость  
Экологичность

**ПРОДУКЦИЯ ВЫПУСКАЕТСЯ СОГЛАСНО**

ТУ 5767-006-54349294-2014 «Плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС®».

**ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ**

- 1) ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+A.1:2015)
- 2) Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ
- 3) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

При производстве теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® не используются фреоны и другие озоноразрушающие вспенивающие агенты высокой экологической токсичности.



**ТИП КРОМКИ**



T-15

**ВНЕШНИЙ ВИД**

Поверхность: гладкая  
Цвет: оранжевый

**ХРАНЕНИЕ**

Плиты ПЕНОПЛЭКС® должны храниться в крытых складах на расстоянии не ближе 1-го метра от источников высокой температуры и огня. Допускается хранение на открытом воздухе в упаковке из светостабилизированной полиэтиленовой пленки. При хранении под навесом и на открытом воздухе продукция должна быть уложена на поддоны. Высота штабеля не должна превышать 5 метров. Гарантийный срок хранения продукции в крытых складах и под навесом – 24 месяца со дня изготовления, на открытом воздухе – 12 месяцев со дня изготовления.

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Плиты ПЕНОПЛЭКС® в пакетах или без пакетирования транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

**УПАКОВКА**

Плиты ПЕНОПЛЭКС® упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную полиэтиленовую пленку.

## ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ®

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Ед. измерения	Критерий	Значение	Метод испытаний
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	КПа	не менее	350	ГОСТ EN 826
Водопоглощение за 24 часа	% по объему	не более	0,4	ГОСТ EN 12087
Теплопроводность при (10±0,3) °С	Вт/(м·К)	не более	0,034	ГОСТ 7076
Температура эксплуатации	°С		От -70 до +75	ТУ
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244

### ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ

Толщина, мм	Декларируемое термическое сопротивление R <sub>D</sub> , м <sup>2</sup> ·К/Вт	Длина, мм	Ширина, мм	Количество плит в упаковке, шт	Объем плит в упаковке, м <sup>3</sup>	Площадь плит в упаковке, м <sup>2</sup>	Тип кромки
50	1,45	1185	585	7	0,2429	4,85	T-15
100	2,90			4	0,2772	2,77	T-15

Условное обозначение по ГОСТ 32310

XPS-EN 13164 - T1 - CS(10\Y)350 - DS(23,90) - WL(T)0,6

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.21.41.112 ТН ВЭД: 3925 90 8009

ФССЦ: - КСР: -

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» [www.penoplex.ru](http://www.penoplex.ru)

E-mail: [penoplex@penoplex.ru](mailto:penoplex@penoplex.ru) Тел.: 8 800 222 3439

УПАКОВКА XPS



ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий, новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий и технических характеристик, действующих на момент получения.